Technical Data Sheet

VISCOM - Self Wound e Biadesivi

Data emissione : 05/01/2005
Data ultima modifica : 29/11/2011

01228 ULTRACRYSTALLINE Perm/Perm PP CLEAR ASP8A PERMANENT PET30

Supporto

Tipo	Poliestere monosiliconato	
Colore e Finitura	Trasparente	
Peso	42 g/m² ±10%	ISO 536
Spessore	30 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	>95 %	DIN 53 147-64

Adesivo

Adesivo base solvente acrilico permanente con ottima resistenza all'acqua e ai prodotti per la pulizia. Eccellente adesione su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

Sigla	ASP8A permanente
Tipo	Permanente acrilico
Temp. Min. di Appl.	+10℃
Temp. di Esercizio	-20℃/+140℃
Coesione	Molto Alta
Tack	Alto N/inch²
Adesione Finale	Molto Alta N/inch

Carrier

Costruzione self wound con carrier in polipropilene trasparente.

Tipo	Polipropilene	
Colore e Finitura	Trasparente	
Peso	27 g/m² ±10%	ISO-536
Spessore	30 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Adesivo base solvente acrilico permanente con ottima resistenza all'acqua e ai prodotti per la pulizia. Eccellente adesione su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

Sigla	ASP8A permanente
Tipo	Permanente acrilico
Temp. Min. di Appl.	+10℃
Temp. di Esercizio	-20℃/+140℃
Coesione	Molto Alta
Tack	Alto N/inch²
Adesione Finale	Molto Alta N/inch

Supporto

Tipo	Poliestere monosiliconato	
Colore e Finitura	Trasparente	
Peso	42 g/m² ±10%	ISO 536
Spessore	30 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	>95 %	DIN 53 147-64

Applicazioni

I due liner trasparenti permettono applicazioni ad 'effetto ottico' trasparente.

Metodi di stampa

Non stampabile.
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

36 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22℃ ± 2℃ con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinchè si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.
I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

UNI EN ISO 9001:2008
CERTIQUALITY
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
CERTIQUALITY È MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISQ
IQNet

Ritrama S.p.A.
Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) ITALY
e-mail:info@ritrama.com
www.ritrama.com